

- ▶ Derz dolgu montaj uygulaması yapıldıktan sonra hava şartlarına bağılı olarak 3-7 gün sonra yapılmalıdır.
- ▶ Montaj yapılmış ürünlerin macun işlemleri yapılmadan önce derz aralarındaki inşaat artıkları temizlenmeli ve rutubetlendirilmelidir. Temizlik işlemleri ince uçlu bir çubuk ile yapılabilir.
- ▶ Derz dolgu işlemleri için beyaz çimento ve mermer tozu karışımı (gerekli ise renklendirici pigment) ayran kıvamına gelinceye kadar sulandırılmalıdır. En az 2 kez derz aralarına tam girmesi için çekpas ile dikey ve çapraz biçimlerde uygulanmalıdır.
- ▶ Son kat daha katı kıvamda (macun) yapılarak tatbik edilmelidir.
- ▶ Boşluk ya da çökme olursa işlem tekrarlanmalıdır.
- ▶ Dolgu işleminde, artan macun yapımındaki karışım olan çimento + mermer tozu (renklendirici boya) kuru halde kullanılmalıdır.
- ▶ İşlem tamamlandıktan en erken 12 saat sonra, yüzey arap sabunu ile yıkanmalı ve bol su ile durulanmalıdır.